

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento alquídico monocomponente, de fácil uso e manutenção com ótima amplitude e poder de cobertura, bem como resistente à umidade e boa retenção de cores. Adequado para o acabamento de superfícies que não estão imersas tais como aço, metais não ferrosos, madeiras e fibra de vidro. Podem ser usados em áreas internas e externas. Este produto classifica-se como II-A de acordo com a Instrução Técnica nº10 do Decreto Estadual de São Paulo nº63.911 e como II-A-d conforme a Norma ABNT NBR 16626. Os resultados foram obtidos a partir de ensaios realizados em laboratório externo conforme Norma ABNT NBR 9442 (Determinação do índice de propagação superficial de chama) e Norma ASTM E662 (Determinação da densidade óptica específica de fumaça).

Para maiores informações técnicas, favor consultar a International Paint ou um de nossos representantes de vendas local ou a assistência técnica.

### INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

<b>Cor</b>	Uma grande variedade de cores está disponível - Favor consultar o representante técnico de vendas local para obter mais detalhes
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>Peso Específico</b>	0,916 – 1,017 g/cm <sup>3</sup>
<b>Volume de Sólidos</b>	25 a 37%
<b>Prazo de Validade</b>	3 anos
<b>VOC</b>	472 – 510 g/L
<b>Volume Total</b>	3,6 Litros

### INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

#### Secagem

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Duro e Seco	24 h	18 h	7 h	6 h
Secagem ao Toque	6 h	5 h	1 h	0,5 h

#### Repintura

##### Temperatura do Substrato

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Repintado com								
Lagoline	24 h	prol.	18 h	prol.	16 h	prol.	12 h	prol.

### APLICAÇÃO E USO

#### Preparação

**Fibra de vidro, alumínio e galvanizado:** Remover qualquer sujeira, oleosidade e contaminação salina. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aplique uma camada de Galverette com 15 micrômetros. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no informativo técnico. Após 6 horas da última demão de Intergard, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm (seco) de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no informativo técnico.

**Madeira:** A superfície deve ser lixada e lavada com água potável para remoção da sujeira, oleosidade e contaminação salina. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aplique uma camada de Intertuf Vinyl com 75 micrômetros seco por demão. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no pacote. Após 6 horas da última demão de Intergard Yacht, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm (seco) de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no informativo técnico. Em alguns casos, aplica-se diretamente na madeira devidamente limpa, 2 ou 3 demãos com 30µm (seco) de Lagoline. Para maiores informações técnicas, favor consultar a International Paint ou um de nossos representantes de vendas local ou assistência técnica.

**Aço:** Remover qualquer sujeira, oleosidade e contaminação salina. Certifique-se de que a área esteja completamente limpa e seca antes de qualquer aplicação. Aplique uma camada de Galverette com 15 micrômetros. Aguarde um intervalo de 6 horas e aplique 2 camadas com 125µm de Intergard Yacht a cada 6 horas, de acordo com instruções de uso contidas no informativo técnico. Após 6 horas da última demão de Intergard Yacht, aplicar 2 ou 3 demãos com 30µm (seco) de Lagoline, de acordo com as instruções de uso contidas no informativo técnico.

#### Alguns Pontos Importantes

Pode-se usar Thinner GTA004. Se necessário, solvente de limpeza GTA004.

O tempo de secagem poderá sofrer alterações dependendo do clima no dia da aplicação. Também poderá variar de acordo com a estação do ano e região. Por isso, recomendamos evitar a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Não recomendado para superfícies que estão submersas permanentemente.

#### Compatibilidade/Substratos

Consulte o seu Representante da International Paint para saber qual o sistema que melhor se adequa à superfície a ser protegida.

#### DFT Recomendada por demão

30 microns seco

#### WFT Recomendada por demão

90 microns úmido

#### Métodos de Aplicação

Pistola Convencional - Use equipamentos adequados  
Trincha/Rolo - adequados

# Lagoline

## Acabamentos

### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

#### Armazenamento

#### TRANSPORTE:

Lagoline deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

#### ARMAZENAMENTO:

Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Lagoline tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol. Guardar em condições secas, sombreadas e longe de fontes de calor e ignição. Sujeito à inspeção posterior.

#### Segurança

Lagoline deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.

#### NOTAS IMPORTANTES

*A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.*

*A informação contida neste Boletim Técnico não deve ser tomada como definitiva; qualquer pessoa que utilize o produto para qualquer outra finalidade além da especificamente recomendada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do produto para o fim pretendido, fá-lo por sua conta e risco. Todas as informações fornecidas ou declarações prestadas sobre o produto (nesta ficha técnica ou de outra forma) está correto para o melhor de nosso conhecimento, mas não temos controle sobre a qualidade ou a condição do substrato ou muitos outros fatores que afetam o uso e aplicação do produto. Portanto, a menos que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, nós não aceitamos qualquer responsabilidade quanto ao desempenho do produto ou (sujeito ao limite máximo permitido por lei) qualquer perda ou dano resultante do uso do produto. Vimos por este meio negar quaisquer garantias ou representações, expressas ou implícitas, por força de lei ou de outra forma, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de comercialização ou adequação para um propósito particular. Todos os produtos e suporte técnico fornecidos estão sujeitos às condições de venda. Você poderá pedir uma cópia deste documento e revê-lo com cuidado. As informações contidas nesta ficha técnica está sujeita a modificações ao longo do tempo, à luz da experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante local da International Paint, que este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto.*